



REVESTIMIENTOS ANTIPEGATINA SEMIN

Versión 1.0

Producto desarrollado especialmente para proteger superficies de la aplicación de pegatinas de publicidades o todo tipo de folletería impresa sobre papel. Presenta una terminación rugosa, de excelente adherencia sobre cualquier tipo de superficie, mampostería, metal, madera, etc. Resistente a las inclemencias climáticas, lluvias, sol intenso, viento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Peso Específico | 1,65 -1,75 gr/cm ³ | ISO 787/11 |
| pH | 8,7 - 9,5 | Suspensión acuosa al 10% |
| Viscosidad | 102 a 108 uKm | Stormer Modificado |
| Porcentaje de Sólidos | 74 a 78 % | CSJ 11.1 |

CARACTERISTICAS

| | |
|----------------------|---|
| Tipos de superficies | Apto para aplicar sobre todo tipo de superficie de mampostería, hormigón, madera y metal. Ideal para usar sobre postes de alumbrado público, semáforos, soportes de cartelería , etc. |
| Terminación | Texturado muy rugoso |
| Rendimiento | De 1.5 a 2.5 Kilos por metro cuadrado (según espesor aplicado) |
| Secado | Seca al tacto en aproximadamente 1 horas dependiendo de la temperatura ambiente y humedad relativa |
| Tiempo secado final | 12 a 24 horas dependiendo de las condiciones ambientales |

OTROS DATOS

| | |
|----------------|---|
| Aplicación | El producto se entrega listo para ser aplicado mediante rodillo de pelo largo, en caso de ser necesario se puede adecuar su consistencia para una mejor aplicación con agua limpia en pequeñas cantidades. Se puede aplicar también con pincel o tolva neumática y posteriormente peinar la superficie con el rodillo para generar la rugosidad necesaria. |
| Presentaciones | Color: Blanco o Gris (se puede fabricar a pedido colores especiales) Envases: Baldes Plástico de 5 y 25 kg. |

Preparación de Superficie



SEMIN AMERICA

Tel: +54 11 6009-4094

www.semin-america.com / seminamerica@gmail.com



| | |
|------------------------------|---|
| Superficies Viejas | Asegurarse que la superficie no presente partes flojas con material mal adherido, en caso de ser necesario remover partes mal adheridas de pintura preexistente o restos de pegatinas anteriores con elementos mecánicos, cepillos de acero, espátulas o similares. Eliminar cualquier resto de polvo o grasitud que no permita una buena adherencia del producto. Lavar con agua y cepillo, dejar secar y aplicar. |
| Superficies Metálicas Nuevas | Sobre superficies metálicas, deberán estar perfectamente limpias, desengrasadas y aplicar una mano de antióxido de buena calidad. |

Método de Aplicación

| | |
|------------------------------|--|
| Rodillo de Pelo Largo | Cargar el rodillo con producto de forma abundante y aplicar sobre la superficie con una leve presión y movimientos suaves que permita dejar una película de 2 a 3 mm de espesor. En caso de pretender una terminación mas texturizada, dejar secar la primera mano y aplicar una nueva en sentido transversal a la primera |
|------------------------------|--|

Precauciones:

- Almacenar los envases de producto sin usar en ambientes seguros y no expuestos al sol.
- Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en el uso de este tipo de productos
- No aplicar en días con probabilidad de lluvia muy alta o humedad relativa por encima del 85%
- No aplicar con temperaturas ambiente por debajo de 5°C o superior a 35°C o en momentos de exposición plena de sol.
- Utilizar los elementos de protección personal para evitar accidentes involuntarios.
- Disponer los envases vacios en un lugar seguro siguiendo las reglamentaciones propias para estos desechos.
- Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no arrojar el agua sucia a cauces naturales o alcantarillado.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.



SEMIN AMERICA

Tel: +54 11 6009-4094

www.semin-america.com / seminamerica@gmail.com